



PG FG

Liquide caloporteur

Données techniques

Aperçu du produit

Un liquide caloporteur à base de propylèneglycol (PG) vierge contenant une série d'inhibiteurs spécialement conçus pour aider à prévenir la corrosion. **SOLUTHERM^{MC} PG FG** est enregistré par la NSF en tant que produit HT-1. Le liquide est fabriqué avec des ingrédients classés comme généralement reconnus comme sûrs (GRAS) par la FDA et est recommandé pour une utilisation dans les installations de transformation d'aliments et de boissons (FG) où un contact accidentel avec les aliments est possible.

Renseignements techniques

Le liquide caloporteur à base de propylèneglycol vierge inhibé **SOLUTHERM^{MC} PG FG** est fabriqué grâce à une chimie d'inhibiteurs exclusive qui aide à prévenir la corrosion, minimisant ainsi le coût du liquide et prolongeant sa durée de vie. Le liquide **SOLUTHERM^{MC}** est exempt de silicate et répond à la norme ASTM 8039 de protection anticorrosion pour liquides caloporteurs. Il est offert dans des concentrations allant de 30 % à 70 % de PG. Notez que nous recommandons de diluer uniquement avec de l'eau par osmose inverse ou de l'eau distillée pour préserver ses propriétés anticorrosives.

Caractéristiques de performance et avantages

- Prêt à l'emploi.
- Excellente pompabilité à basse température.
- Le liquide n'est pas teinté, presque incolore ou peut être teinté bleu sur demande.
- Sans silicate.
- Conforme à la norme ASTM D8039 de protection anticorrosion pour plusieurs métaux lorsqu'un minimum de 30 % est utilisé.
- Compatible avec la plupart des plastiques, des élastomères et des types de caoutchouc, il ne convient pas au PVC.
- Propylèneglycol vierge.
- Protection contre l'éclatement jusqu'à -50 °F lorsque la concentration est de 35 % ou plus.
- Ingrédients classés comme généralement reconnus comme sûrs (GRAS) par la FDA.

SOLUTHERM^{MC} est une marque de Groupe PFX. Nos autres marques comprennent :



CONTACTEZ-NOUS :
CUSTOMERSERVICE@RECOCHEM.COM
1-800-361-6030

Utilisation

SOLUTHERM^{MC} PG FG est destiné aux aires de transformation des aliments et des boissons où un liquide de refroidissement à base de propylèneglycol est requis. Avant le remplissage initial de **PG FG**, le système doit être préparé selon une procédure de rinçage appropriée, suivie d'une vidange complète du liquide de rinçage.

Une fois rempli, il est normal que le niveau d'inhibiteurs du liquide caloporteur **PG FG** diminue lentement avec le temps. Le liquide peut rester dans le système avec une surveillance appropriée du liquide et l'ajout des liquides d'appoint recommandés selon notre programme d'analyse des liquides.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.solutherm.com/services.

Stockage et élimination

Stocker **SOLUTHERM^{MC} PG FG** dans son récipient d'origine dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Lorsqu'il est correctement stocké, le produit reste utilisable jusqu'à deux ans après sa production. Ne pas utiliser d'acier galvanisé pour le stockage ou la manutention. Consulter la Fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des renseignements sur la sécurité du produit. Éliminer le produit inutilisé ou en fin de vie conformément aux réglementations locales, régionales ou nationales.

Spécifications

La série d'inhibiteurs de corrosion du liquide caloporteur **SOLUTHERM^{MC} PG FG** a été développée pour répondre aux classifications et aux spécifications de la norme suivante de l'industrie, et les surpasser :

- ASTM D8039
- Généralement reconnu comme sûr (GRAS) par la FDA



PRODUITS OFFERTS :

PROPRIÉTÉS TYPIQUES	SOLUTHERM ^{MC} PG AL SAFE Concentré	SOLUTHERM ^{MC} PG AL SAFE 70	SOLUTHERM ^{MC} PG AL SAFE 60	SOLUTHERM ^{MC} PG AL SAFE 50	SOLUTHERM ^{MC} PG AL SAFE 40	SOLUTHERM ^{MC} PG AL SAFE 30
Poids du propylèneglycol (%)	94 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
Poids des inhibiteurs de corrosion et de l'eau (%)	6 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
Couleur	Transparent					
Spécification anticorrosion ASTM	D8039					
Densité relative (20 °C)	1,0544	1,0567	1,0539	1,0486	1,0409	1,0313
pH de la solution	Selon la dilution	9,0-10,8	9,0-10,8	9,0-10,8	9,0-10,8	9,0-10,8
Alcalinité de réserve, mL	10,6 min	7,6 min	6,5 min	5,4 min	4,3 min	3,3 min
Livres par gallon 20 °C (68 °F)	8,79	8,81	8,78	8,74	8,68	8,60
Point d'ébullition	Selon la dilution	110 °C (230 °F)	107 °C (225 °F)	106 °C (222 °F)	104 °C (219 °F)	102 °C (216 °F)
Point de congélation	Selon la dilution	Sous -51,1 °C (-60 °F)	-51,1 °C (-60 °F)	-33,6 °C (-28 °F)	-21,4 °C (-7 °F)	-13,0 °C (9 °F)



Plus d'infos ►
www.solutherm.com



SOLUTHERM^{MC} est une marque de Groupe PFX. Nos autres marques comprennent :



CONTACTEZ-NOUS :
CUSTOMERSERVICE@RECOCHEM.COM
1-800-361-6030